

MOBIHEL[®]

... for the cars we love

2K HS 2:1 TRASPARENTE FastDry low VOC

- Adattabile a riparazioni sia piccole che complete
- Bassa viscosità – semplice da utilizzare
- Essiccazione Rapida e Flessibile – 15min / 60°C o 30 min / 40°C
- Risparmio Energetico
- Elevata resa e velocità – Maggior numero di auto al giorno
- Lucidabile in tempi ridotti
- Elevato pot life
- Elevata Brillantezza

CONFEZIONAMENTO

Confezione:	Codice:
6 x 1.0 l	40093102
4 X 5.0 l	40093104

PRODOTTI ASSOCIATI

MOBIHEL 2K HS CATALIZZATORE 4100

Confezione:	Codice:
6 x 0.5 l	41958381
4 x 2.5 l	41958313

MOBIHEL 2K HS CATALIZZATORE 4300

Confezione:	Codice:
6 x 0.5 l	47774901
4 x 2.5 l	47774903

IGIENE E PROTEZIONE PERSONALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore:	Trasparente
Tipo di Prodotto:	Resina acrilica
Densità:	0,979 g/ml



2004/42/II B(d) (420) 420
 Il valore limite VOC per questo genere di prodotti in UE (categoria II B (d) pronti per l'applicazione è di 420 g/l.
 Il valore VOC di questo prodotto pronto all'applicazione è di 420 g/l




I prodotti 2K reagiscono con l'umidità; fare attenzione che tutti i contenitori e attrezzature siano assolutamente asciutte.
 Durante la verniciatura l'umidità relative ambiente non deve essere superiore all'80%.

SUPPORTI

MOBIHEL BASE
 MOBIHEL HYDRO BASE


PREPARAZIONE PRODOTTO/MISCELA

		2 parti MOBIHEL 2K HS 2:1 TRASPARENTE FastDry low VOC 1 parte MOBIHEL 2K HS CATALIZZATORE 4300
---	--	--

Rapporto a Volume :		2 parti MOBIHEL 2K HS 2:1 TRASPARENTE FastDry low VOC 1 parte MOBIHEL 2K HS CATALIZZATORE 4100
----------------------------	--	--



Rapporto a Peso:	100 g MOBIHEL 2K HS 2:1 TRASPARENTE FastDry low VOC 53 g MOBIHEL 2K HS CATALIZZATORE 4100 o 4300
-------------------------	--



Pot life della miscela a 20°C:	2 h
---------------------------------------	-----



Viscosità (PU):	15 - 18 s DIN 53211 ϕ 4/ 20°C
------------------------	---------------------------------------

APPLICAZIONE



Applicazione con Aerografo:

1,2 – 1,3 mm
2 – 2,5 bar RP




Numero di mani:

1 - Mano Leggera

Spessore Film:

2 – Mano Piena
DFT = 50 - 60 µm



Appassimento:

5 - 10 min./20°C tra le mani
10 - 15 min. prima dell'essiccazione forzata.

ESSICCAZIONE



Tempo di essiccazione

MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100
tempo di essiccazione a 20°C: 120 min.
tempo di essiccazione a 40°C: 30 min.
tempo di essiccazione a 60°C: 15 min.

MOBIHEL 2K HS HARDENER 4300
tempo di essiccazione a 30°C: 90 min.
tempo di essiccazione a 40°C: 30 min.
tempo di essiccazione a 60°C: 20 min.



**Tempo di essiccazione
(infra-rosso onda corta):**

10 – 15 min
Distanza dall'oggetto: 70 - 80 cm

STOCCAGGIO



Stoccaggio:

2 anni

AVVISO DI SICUREZZA

Consultare Scheda di Sicurezza. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere ed altre fonti di iniezione. Non Fumare. Evitare di respirare polveri/fumi/gas/nebbie/vapori. in caso di INALAZIONE portare la persona all'aria fresca e lasciarla in posizione comoda per facilitarne la respirazione. Non rilasciare nell'Ambiente. In caso di irritazioni cutanee: Contattare un medico. Lavare i panni contaminati prima di ulteriore utilizzo. In caso di incendio: utilizzare polvere, schiuma o CO2 per l'Estinzione.

Prodotto contenente composti organici volatili.

SOLO PER USO PROFESSIONALE